

Polímero: 84,0 Base: 16,0

Product Categorization

Negocio	LATAM
Segmentos	VESTUARIO Y PROTECCIÓN
Tipo	SUPERIOR
Aplicación	PROTECCIÓN LIVIANA
Nicho	PROTECCIÓN TÉCNICA
Polímero	PVC
Estado	Activo

General

Rodillo	SATIN
Laca	
Lustre	8
Longitud del rollo	60 m
Peso	400 ± 65 g/m ² - ASTM D-751
Ancho	Min. 1.45 m - ASTM D-751
Composición Polímero %	84,0
Composición de la Base %	16,0

Base

Tipo	POLYESTER
Descripción	Base Polyester
Peso	60 g/m ² - ASTM D751

Other Attributes

Anti estático	ASTM D-257
Resistencia a las bacterias	AATCC TM 147
Resistencia a los hongos	NO GROWTH (NG)
Método de resistencia a los hongos	ASTM G21

Flame Retardancy

FMVSS 302

Pasó

Additional Tests**Tensile Strength - ASTM D-751**

Kgf (Min.)	Warp	29
	Fill	16

Elongation At Break - ASTM D-751

% (Ave.)	Warp	60
	Fill	140

Tear Strength - Trapezoid Method - ASTM D-751

Kgf (Min.)	Warp	3,1
	Fill	5,3

Stitching Strength - DIN 54301

Kgf (Min.)	Warp	2,6
	Fill	2,1

Adhesion - ASTM D-751

Kgf/pulg (Min.)	Warp	1,5
	Fill	1,5

Crocking Resistant I - CFFA-7

	Wet	Excellent
	Dry	Excellent

Crocking Resistant II - AATCC 8

(Min - Max)	Wet	5 - 4/5
	Dry	5 - 4/5

UV stability

Xenotest	AATCC TM 16-3 / NTC 1479 / CFFA-2 a1 - Blue Wool	Cal≥7 1,000 Hours = Passes
----------	--	----------------------------

Nota: Los datos corresponden a valores mínimos de un análisis estadístico. La información incluida en esta especificación está sujeta a cambios.

Los datos correspondientes a las características físicas del material son los resultados de las pruebas realizadas bajo procedimientos estándar y están sujetos a variación, por ello recomendamos a nuestros clientes a evaluar el material con respecto a sus necesidades y aplicaciones específica (s) antes de usarlo. Para obtener información adicional póngase en contacto con su proveedor.

Los términos y cualquier dato referido al funcionamiento típico de las pruebas que se indican, no deben ser interpretados o entendidos como el comportamiento de este material en condiciones reales de incendio.

Spradling group no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante de usos inadecuados, diferentes a los mencionados en la presente especificación.

Spradling group no garantiza colores exactos, pequeñas variaciones en la producción y las existencias pueden ocurrir.

Por esta razón no se recomienda la combinación de materiales de diferentes pedidos. Spradling group se reserva el derecho de cambiar la especificación sin previo aviso.